

# SINGLE COMPONENT SPRAY-DECK GROUT

Recubrimiento cementicio modificado con polímeros

## Descripción

**SINGLE COMPONENT SPRAY-DECK GROUT** es una pre-mezcla cementicia, y es un recubrimiento ideal, en vertical u horizontal, para concreto y mampostería antiestéticos. Su fórmula única, con agregados finos, transforma sustratos de concreto y mampostería en superficies antideslizantes y texturizadas.

## Usos

- Playas de piscinas.
- Centros comerciales.
- Andenes.
- Entradas comerciales y residenciales.
- Patios
- Plazas
- Pisos de salas de exposiciones
- Aplicaciones verticales.

## Ventajas

- Un solo componente, fácil de mezclar y usar.
- Duradero, resistente al desgaste.
- Puede ser coloreado integralmente con LIQUID DISPERSION o THIN-CRETE COLOR PACKS.
- Uso interior o exterior.
- Aplicación con llana, squeegee o aspersor.

## Rendimiento

1 bolsa de **SINGLE COMPONENT SPRAY-DECK GROUT** debe cubrir 16.26 m<sup>2</sup> (75 ft<sup>2</sup>) para una capa fina, y 13.93 m<sup>2</sup> (150 ft<sup>2</sup>) para una capa final.

La cobertura promedio puede variar enormemente dependiendo del proceso de aplicación y de la porosidad de la superficie. Se recomienda probar en un área del proyecto para determinar la tasa de cobertura y los requerimientos.

## Aplicación

Para obtener instrucciones detalladas, consulte las Instrucciones de Instalación de SPRAY-DECK/TEXTURE-CRETE.

### Preparación de superficie

La superficie de concreto debe ser estructuralmente sana, libre de concreto deteriorado o suelto, suciedad, aceite/grasa, pintura, eflorescencia y otros contaminantes. Remueva cualquier material suelto y cualquier recubrimiento como pintura, agentes de curado y selladores. UNI-STRIPP de INCRETE es perfecto para remover los viejos recubrimientos. Desengrase la superficie con GREASE-A-WAY, usando 118.3 – 236.6 ml (4 – 8 oz fl) de desengrasante en 3.8 L (1 gal) de agua y enjuagando posteriormente. Las superficies deben ser preparadas con medios mecánicos hasta lograr un perfil igual a CSP 2-3, de acuerdo con la Guía ICRI 310.2. Limpie adecuadamente el área perfilada.

### Mezcla

Agregue 3.8 – 5.4 L (4-6 cuartos de galón) de agua potable y limpia en un cuñete plástico de 18.9 L (5 galones). Mezcle lentamente a medida que adiciona 1 bolsa de 22.7 kg (50 lb) de **SINGLE COMPONENT SPRAY-DECK GROUT**. Continúe mezclando durante 2-3 minutos.

INCRETE

SINGLE COMPONENT SPRAY-DECK  
GROUT

TX40T392

#### OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

WWW.TOXEMENT.COM.CO



EUCLID GROUP  
TOXEMENT

# SINGLE COMPONENT SPRAY-DECK GROUT

Recubrimiento cementicio modificado con polímeros

## Aplicación

El mortero mezclado podrá ser aplicado con llana, squeegee o aspersor sobre la superficie, sin exceder 6.35 mm (¼ de pulgada) de espesor.

## Sello

Después de por lo menos 24 horas de secado, la superficie debe ser raspada, cepillada y soplada con un soplador de alta velocidad, y luego sellada con INCRETE CLEAR SEAL o INCRETE CONCRETE STAIN SEALER. Se puede añadir INCRETE SHUR-GRIP al sellador para darle resistencia al deslizamiento adicional.

## Mantenimiento

Barra la superficie según la necesidad. Limpie la superficie, según se requiera, con jabón/detergente suave y enjuague con agua. Utilice GREASE-A-WAY si lo requiere.

## Recomendaciones Especiales

- Proteja las áreas adyacentes y superficies de la aspersión.
- No aplique sobre superficies congeladas o con hielo.
- No use si la temperatura ambiente va a ser inferior a 4°C (40°F) durante las 24 horas siguientes a la aplicación.
- Las aplicaciones por debajo de 16°C (60°F) extenderán el tiempo de aplicación.
- No aplique en juntas o fisuras sujetas a movimiento.
- No agregue más agua de la recomendada.
- Proteja de la lluvia por 24 horas.
- Únicamente para uso profesional.
- En todos los casos consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto antes de su uso.

## Manejo y Almacenamiento

**SINGLE COMPONENT SPRAY-DECK GROUT** debe almacenarse en su envase original herméticamente cerrado.

Vida útil en almacenamiento:

- 1 año en condiciones óptimas de almacenamiento.

## Presentación

Bolsa : 22.7 kg (50 lb)

Las Hojas Técnicas de los productos TOXEMENT pueden ser modificadas sin previo aviso. Visite nuestra página Web [www.toxement.com.co](http://www.toxement.com.co) para consultar la última versión.

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas representativas previo a su empleo en gran escala. TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo.

Julio 24 de 2019

INCRETE

SINGLE COMPONENT SPRAY-DECK  
GROUT

TX40T392

### OFICINA PRINCIPAL:

Parque Industrial Gran Sabana, M3 - M7, Tocancipá.

PBX: (1) 869 87 87

[WWW.TOXEMENT.COM.CO](http://WWW.TOXEMENT.COM.CO)



EUCLID GROUP  
TOXEMENT